NSK-T90
湿固化聚氨酯防水涂料

产品介绍

NSK-T90湿固化聚氨酯防水涂料（又称单组分聚氨酯防水涂料）是由异氰酸酯、聚醚等经加成聚合反应制成的含异氰酸酯基的预聚体，配以催化剂、无水助剂、无水填充剂、溶剂等，经混合等工序加工制成的合成高分子防水涂料。施工时预聚体中的游离子吸收空气中的湿气进行固化成膜。该产品具有良好的物理性能，粘结力强，常温湿固化，广泛用于地下室、墙面、屋面、卫生间等建筑物的防水防潮。

产品特点

- 产品具有高强度、高延伸率、高固含量、粘结力强等优点
- 常温施工，操作简便，耐侯性、耐老化性能优异
- 施工方便，克服了双组分聚氨酯防水涂料需计量搅拌的缺点，保证了产品质量稳定和工程的防水效果
- 自然流平，延伸性好，克服基层开裂带来的渗漏
- 化学反应成膜，耐长期水侵蚀、耐腐蚀、耐霉变、耐疲劳
- 可根据需要生产彩色单组分聚氨酯防水涂料

注意事项

- 二度施工间隔时间应随气温不同而自行控制，宜控制在表干不粘脚为宜。
- 预计8小时内有雨的情况下，不宜施工。早上施工应待露水收干后进行。

技术性能指标

执行标准：GB/T19250-2013

序号	项目	指标 I 型	指标 II 型
1	固体含量/% ≥	85	
2	表干时间/h ≤	12	
3	实干时间/h ≤	24	
4	拉伸强度/MPa ≥	2.0	6.0
5	断裂伸长率/% ≥	500	450
6	低温弯折性	-35℃，无裂纹	
7	不透水性	0.3 MPa ，120 min，不透水	

施工方法和要点

1.基层处理：砼表面应完好、平整、干燥，达到养护要求。

2.本涂料可采用刮、刷、喷涂等施工方法。涂料使用前应搅拌均匀，涂膜厚度为1.5mm以上，分2-3次涂布，第一次约0.5mm，待涂层固化后（约24h）再分次涂刷，总用量为2.5-3.0 kg/m2。

3.设置保护层：涂料用于屋面时，应设置保护层，厚度不宜小于20mm。若是上人层面，待涂料层完全固化后，再抹3-5公分水泥砂浆或铺方砖等。

4.本产品启封使用后，剩料必须密封保存。

贮存与运输

◆贮存与运输时，不同分类的产品应分别堆放。禁止接近火源，避免日晒雨淋，防止碰撞，注意通风。贮存温度5 ℃~40℃。

◆贮存与运输时，本产品必须倒立放置。

◆在正常贮存、运输条件下，贮存期自生产之日起六个月。

上海豫宏建材集团有限公司
上海市闵行区顾戴路 2337 号维璟中心 A 座 8 楼　电话： 021-65275555　服务热线： 400-105-8588　网址： www.yuhong .cc
上海工厂： 上海豫宏建筑防水材料有限公司 （制造商代码： JS）　江苏工厂： 上海豫宏 （金湖） 防水科技有限公司 （制造商代码： JH）
地　址： 上海市金山区山阳镇山德路 28 号 -4　地　址： 江苏省淮安市金湖县涂沟镇工业集中区富强路 8 号